



ارائه شده توسط :

سایت ترجمه فا

مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده

از نشریات معتربر

## ثبتیت خاکهای انبساطی برای استفاده در ساخت و ساز

### چکیده

خاکهای رس انبساطی در کل جهان توزیع می شود و منبع صدمه بزرگ به فراساختار و بناها می باشند. این خاکها می توانند باعث زیانهای اقتصادی سنگین و منبع خطر برای جمعیت شوند. این مقاله بیانگر یک مطالعه ازماишی در ثبتیت یک خاک انبساطی از جمله کاهش ظرفیت تورمی آن و بهبود ظرفیت های مکانیکی آن با افزودن محصولات فرعی و مواد زاید با منبع صنعتی می باشد. این امر اهداف دوتایی کاهش مسائل این نوع خاک و نیز فراهم اوری کاربری برای افزودنی ها و با اینحساب حذف هزینه اقتصادی و محیط زیستی که در مدیریت اینها قرار دارد را حاصل می اورد. از نقطه نظر انبساط یافتگی، امکانپذیر بوده است که انرا به سطحی خیلی خوبی زیر انجه قانونگذاری اسپانیا برای خاکهای انبساطی درنظر گرفته است، کاهش دهیم. همانند ظرفیتهای مکانیکی بهبود یافته خاک، کلیه عمل اوری های تست شده بهبودهایی را بین دو و چهار برابر استقامت فشرده سازی خاک غیرعمل اوری شده ارائه داده اند. از میان مواد زاید، قابل ذکرترین رفتار خاکستر هوابرد غلاف برنج، می باشد که در ثبتیت خاک از دو جنبه که در این ازمایش ملاحظه گردیده بوده است، فوق العاده موثر بوده است.

**کلیدواژه ها:** ثبتیت خاک، خاک انبساطی، تورم، مواد زاید

### ۱- مقدمه

خاکهای انبساطی انها یی است که تجربه تغییرات بزرگی را در حجم هنگامی که محتوای آب آنها تغییر می کند، دارند. این انواع خاکها به طور وسیعی در کل دنیا پراکنده می باشد، هرچند انها به ویژه در مناطق خشک فراوان هستند که در آنجا شرایط برای تشکیل مواد رسی گروه اسمکتیت مانند مونتموریولونیت یا برخی انواع ایلیت ها مناسب است. این رسها مشخصه شان داشتن اندازه ذره خیلی کوچک ، یک سطح مساحت ویژه بزرگ و یک ظرفیت تبادل کاتیون بالا یا CEC می باشد. تورم این نوع رس مرتبط با سه نوع عامل زمین شناسی، عوامل مهندسی خاک و شرایط محیط زیستی محلی است. زمین شناسی اساسا تعیین کننده وجود این نوع مواد رسی انبساطی در خاک می باشد. در میان عوامل مهندسی وارد، محتوای رطوبت خاک، قابلیت انعطاف و چگالی خشک می باشد. مهمترین شرایط محیط زیستی محلی برای درنظر گیری مقدار فرآکسیون خاک رس در خاک ،

شرایطی رطوبتی اولیه اش، و فشار محدودکننده می باشد. تغییرات حجمی این انواع خاک یک علت اصلی فجایع طبیعی است چون انها باعث صدمه گسترده ای به ساختارها و فراساختارهای روی ان می شوند. این امر حتی باعث شده که برخی نویسندها به ان خاک های فاجعه امیز بگویند.

ثبتیت خاکهای انبساطی با استفاده از افروزنی هایی مانند آهک، خاکستر هوابرد، یا سیمان به خوبی مستندسازی شده است و به لحاظ سنتی روی حذف قدرت انبساطی خاک متمرکز شده است. در این نوع خاک، افروزنی ها با اکسید کلسیم تولید ته نشینی از لایه های رس با جانشینی یونهای تک ظرفیتی با یونهای کلسیمی می کنند. این امر بارهای الکتروستاتیکی را لایه های رس را متعادل ساخته و نیروهای الکتروشیمیایی عقب رانی را بین انها کاهش می دهد. چسبندگی ذرات رس به کرکینه ها انگاه رخ می دهد و به خاکی با خواص مهندسی بهبود یافته منجر می شود: یک ساختار گرانوله تر، قابلیت انعطاف پایین تر، قابلیت نفوذ بزرگتر و بالاتر از همه اینها قابلیت انبساط پایین تر. بعلاوه، حضور یونهای  $\text{OH}^-$  باعث افزایش  $\text{pH}$  خاک تا مقادیر تقریبا 12.4 می شود. در این شرایط، واکنشهای سیمان طبیعی رخ می دهد زمانی که Si و Al که بخشی از ورقه های رس را تشکیل می دهند، حل و با یونهای کلسیم موجود ترکیب گردد منجر به ترکیبات سیمان مانند کلسیم سیلیکات هیدرات ها یا CSH و کلسیم الومینات هیدرات ها یا CAH<sub>n</sub> می شود. این ترکیبات مسئول بهبود خواص مکانیکی خاک و کمک به کاهش انبساط آن با عملکرد سیمان سازی انها می باشد. این مقاله درباره نتایج آزمایشی بهبود خواص یک خاک انبساطی بحث می کند هنگامی که با افزودنی های مختلف عمل اوری می شود. با اینحساب، ثبتیت خاکهای انبساطی از دیدگاه حذف ظرفیت آنها برای تورم یا کم شدن حجم انها در نظر گرفته شده است و نیز از نقطه نظر بهبود ان دسته خواص مکانیکی که در مهندسی عمران مورد نظر می باشد. این آزمایش براساس تست های مهندسی عمران با دیدگاه استفاده از این نوع خاک ها به عنوان مصالح ساختمانی و دیدگاه جلوگیری از فجایع طبیعی مرتبط با ظرفیت آنها برای تورم یا کم شدن حجم بوده است. در بخش های ذیل این مقاله مطالعه تجربی را ارائه می دهیم که با یک رس به شدت انبساطی انجام می شود که به عمل اوری ضدانبساطی با افزودن افزودنی های مختلف ارسال گردید. با این تحلیل کاهش ظرفیت تورم خاک، یک عمل آوری دوم برای ثبتیت بهبود ظرفیت تحمل خاک و تکامل آن طی زمان به دلیل ایجاد واکنش های سیمان طبیعی اجرا گردید.

## 2- مواد


## 2- خاک انبساطی

برای این مطالعه ما یک نمونه رسهای انبساطی را در مجاورت *Tudela* در اسپانیا استخراج کردیم. از یک دیدگاه زمین شناسی، این خاکها یک مجموعه از مواد دوران سوم زمین شناسی که اساسا رس می باشد با میزان متنوع کربنات و ماسه سنگ می باشد که به آن ظاهر امر *Tudela* می گویند. این ساختار زمین شناسی به طور گستره ای در ناحیه *Bardenas* و *Navarro-Rioja* در جنوب شرقی حوضه *Tuleda* بوجود امده است و به سمت غرب در طول ناویس های *Miranda de Arga* و *Sesma* (تصویر 1). گسترش می یابد.

این مصالح در ازمایشگاه انالیز گردیده و مشخص گردید که یک حد انعطاف *PL* برابر با 24.9% و یک حد مایع *LL* برابر با 43.5% دارد. کانی شناسی نمونه براساس جدول مطرح شده توسط *Al-Rawas* در 1999 تخمین زده شد. براساس تست نماینده استاندارد یا *SP* به پیروی از استاندارد *UNE 103500*، استقامت فشرده نامحدود خاک طبیعی تعیین گردید و به مقدار 0.399MPa محاسبه گردید. تورم ازاد در یک ادومتر به تعیین از استاندارد اسپانیایی *UNE 103601* برای یک نمونه قالبگیری مجدد با استفاده از تست *SP* تعیین گردید و به مقدار 4.65% تخمین زده شد. قانونگذاری اسپانیایی خاکهای انبساطی را به شکل خاکهای عاری از تورم به حداقل 3 درصد تعریف می کند و محدودیتهایی برای استفاده از انها قرار میدهد. نیز منع استفاده از خاکهایی را دارد که تورم ازاد آن به 5 درصد می رسد. این خاک در نتیجه در حدی است که به طور قانونی در اسپانیا اجازه داده شده است و به خوبی بالاتر از مقادیر تورم است که به لحاظ تکنیکی قابل توصیه می باشد.

## 2- افزودنی ها

افزودنی های تست شده در این ازمایش بر دو نوع بوده است: اول افزودنی های تجاری بوده است. از جمله اینها اهک به شکل معیاری برای ارزیابی اثر سایر افزودنی ها روی خاک درنظر گرفته شده است، چون همراه با سیمان تنها افروزنی مجاز توسط قانونگذاری اسپانیا برای عمل اوری خاکهای انبساطی است.



تصویر 1- نقشه زمین شناسی محیط زیست حیطه مورد مطالعه که از آن نمونه خاک نشات می گیرد. ظاهر امر به شکل سیاه نشان داده شده است. Tudela

دومین افزودنی تجاری درنظر گرفته شده یک ثبیت کننده غیراستاندارد به نام سیستم Consolid CS یا به عنوان مقایسه ای با نتایج یک ثبیت کننده کلاسیک مانند اهک و سایر ثبیت کننده های جایگزین بکار رفت که نیز تست گردید. این ها اغلب مواد ضایعات صنعتی یا محصولات جانبی می باشد که بخاطر محتوای معدنی بالایشان انتخاب می گردد. هدف دوتایی حصول بهبودی در خواص خاکهای انبساطی همراه با افزایش ارزش محصولات جانبی و مواد زاید و کاهش مسائل محیط زیستی که در حال حاضر در دفع انها وجود دارد، می باشد. از نقطه نظر ترکیب افزودنی ها، چهار مسئله مطرح گردید: اول اینکه محصولات غنی از یونهای دوظرفیتی برای تولید اثرات کرکینه سازی و تشکیل ژل سیمانی انتخاب گردید که ماهیت انبساطی رس را کاهش می دهند. دوم اینکه افزودنی های غنی از سیلیکون و اکسید الومینیوم برای ترغیب واکنشهای سیمان طبیعی در خاک درنظر گرفته شد که نیز در محدودسازی قابلیت انبساط آن و بهبود خواص مکانیکی ان نقش دارد. سوم اینکه مواد افزودنی غنی از کاتیونهای دوظرفیتی انتخاب گردید. اینها توانایی متعادلسازی بارالکتریکی الکتروستاتیکی ورقه های رسی است: اما به دلیل ماهیت تک ظرفیتی انها ایشان تولید پراکنش رس ها را می کند که دارای یک اثر مثبتی روی قابلیت انبساط خاک عمل اوری شده می باشد. بالاخره اینکه، افزودنی هایی درنظر گرفته شدند که غنی از سولفاتهایی است که بسته به کاتیونهای مرتبط با انها باعث کرکینه سازی (کاتیونهای دوظرفیتی) یا پراکنش (کاتیونهای تک ظرفیتی) رسها می شود. وانگهی، یون سولفات می تواند تشکیل یک ترکیب کریستالینی به نام اترینگیت در خاک بدهد که در بهبود خواص مکانیکی ان نقش دارد.

از نقطه نظر قابلیت انبساط، ما تثبیت کننده اهک CL-90-S را با محتوای ۸۲ درصد  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  را به شکل رفائلس درنظرگرفتیم چون یک افزودنی است که اثر تثبیت سازی ان روی این نوع خاک به طور فراوان مستندسازی شده است.

محصولات جانبی و مواد زاید که محتوای بالای انها در اکسیدهای کلسیم، منیزیم، Si، یا الومینیوم انها را مناسب برای استفاده به عنوان تثبیت کننده می سازد عبارت بودند از: اکسید منیزیم، خاکستر هوابرد غلاف برنج، خاکستر هوابرد کاه غلات، خاکستر هوابرد فولاد، و سنگ گچ. اکسیدمنیزیم از یک محصول جانبی تجاری به نام NG-7 بدست امد. این محصول از کلسینه شدن صنعتی منیزیم طبیعی حاصل می اید. سنگ گچ طبیعی یا بکار رفته از یک تولیدکننده تجاری این ماده بدست امد.

**جدول 1- محتوای متوسط افزودنی های مختلف مواد معدنی مورد علاقه برای تثبیت خاکها**

پرکننده الومیناتوم یا AF	خاکستر هوابرد فولاد یا SFA	خاکستر پایین زغال یا CBA	خاکستر هوابرد غلاف برنج یا RHFA	خاکستر هوابرد غلاف	سنگ گچ طبیعی یا NG	اهک PC- 7	درصد اکسیدها
—	—	38.5	—	—	—	—	—
11.4	—	—	—	—	—	72	MgO
—	—	—	—	—	—	—	$\text{Ca}(\text{OH})_2$
—	—	—	—	—	—	—	$\text{CaCO}_3$
—	—	—	—	—	—	—	$\text{CaSO}_4$
2.1	17	—	—	—	—	3	$\text{Fe}_2\text{O}_3$
36.6	—	—	—	99	—	3.5	$\text{SiO}_2$
9.2	5	—	—	—	—	—	$\text{Al}_2\text{O}_3$
62	—	—	—	—	—	—	$\text{K}_2\text{SO}_4$
16	27	—	—	—	—	—	KCl
22	—	—	—	—	—	—	$\text{K}_2\text{Na}(\text{SO}_4)$
—	50	—	—	—	—	—	NaCl

خاکستر هوابرد غلاف برنج یا RHFA باقیمانده احتراق غلاف برنج زاید برای تولید انرژی الکتریکی در کارخانجات بیومس می باشد. خاکستر هوابرد غلات یا CFA ضایعاتی است که مشتق از استفاده از کاه غلات برای تولید انرژی است. خاکستر پایین زغال یا CBA از احتراق صنعتی زغال در ایستگاه های برق حاصل می اید. خاکستر هوابرد فولاد یا SFA یک محصول زاید پروسه صنعتی کوره های فولاد می باشد. پرکننده الومینات یا AF منشا خود را در پروسه صنعتی جبران الومینیوم دارد. جدول 1 نشان دهنده محتوای مواد اصلی مورد علاقه در افزودنی های مختلف مورد استفاده می باشد.

### 3- روش شناختی

عمل اوری مطرح شده برای خاکهای انبساطی دو مرحله دارد: اولینی مرحله شامل یک عمل اوری ضدانبساطی با هدف کاهش انبساط پذیری خاک طبیعی است. نمونه های خاک خشک با مقادیر ثابت شده افزودنی ها در پودر کاملا در یک مخلوط کن صنعتی مخلوط گردید قبل از اینکه به تدریج مقداری آب برای کسب محتوای رطوبت بهینه محاسبه شده برای هر ترکیب افزوده شود. اجزا انگاه به طور مناسب برای حدود ۵ دقیقه با هم مخلوط گردید و مخلوط صحیح خاک و افزودنی ها را تایید کرد. بعد از این کار، نمونه ها در تست SP مدلسازی جدید شد که به تعییت از قانون استاندارد UNE 103500 می باشد و تورم از اینها بعد از ۱ روز زمان معالجه در ادومتر تعیین گردید که به پیروی از قانون استاندارد UNE 103601 می باشد. بعد از این اولین عمل اوری ترکیب افزودنی ها با بزرگترین کارایی در توانایی اش برای کاهش تورم طبیعی انتخاب گردید.

دومین عمل اوری شامل اجرای یک عملیات بیشتر براساس موثرترین ترکیبات افزودنی ها از اولین عمل اوری با هدف بهبود خواص مکانیکی خاک عمل اوری شده است. در این دومین عمل اوری هدف به حداکثرسانی واکنش های سیمان طبیعی در ترکیب افزودنی - خاک می باشد. افزودنی های اصلی با اینحساب به شکل غنی ترین در اکسیدهای دوظرفیتی (اهک و PC-7) و به عنوان افزودنی های دوم انهایی که حاوی اکسید الومینیوم و یا سیلیکون می باشند و یک ثابتیت کننده پلیمری انتخاب گردید. نتایج این عمل اوری با تست فشرده سازی غیرمحدود ارزیابی گردید که از UNE 103400 برای نمونه های خاک تعییت می کند که تحت شرایط بهینه تست SP هر ترکیب برای دوره های عمل اوری 7 و 14 و 28 روز اماده سازی گردیده بود. عمل اوری نمونه ها در کیسه های پلاستیکی در یک اتاقک مرطوب و گرم در 20 درجه سانتیگراد با یک رطوبت نسبی 100 درصد صورت گرفت.

#### 4-نتایج

##### 4-1-عمل آوری ضدانبساطی


درصد اهک براساس دستنامه های کارهای عمرانی و توصیه های متخصصان برقرار گردید. برای PC-7 همان درصد ها برای مقایسه اثر منیزیم با مال کلسیم انتخاب گردید. درصد های ترکیبی 2 و 1 درصد برای اهک و PC-7 برای برقراری اثرات سینزیکی ممکن میان یونهای کلسیم و منیزیم تست گردید. برای افزودنی های دیگر یک 5 درصد براساس محتوای پایین تر از کاتیونهای دوظرفیتی انتخاب گردید و بنابراین یک کارایی پایین تر

پیش بینی شده داشتند. ترکیبات تست شده ، چگالیها ماکزیمم SP آنها، و محتوای آب بهینه در جدول 2 نشان داده شده است.

تصویر 2 نشان دهنده نتیجه تست تورم برای هر یک از ترکیبات امتحان شده می باشد. همانگونه که می توان دید، افزودن اهک به نسبت 2 درصد برای تولید یک کاهش قابل تایید در قابلیت انبساط رسها کافی نبوده است.

جدول 2- ترکیبات و نسبت های افزودنی های استفاده شده در درمان ضدانبساطی ها

ترکیبات	افزودنی ها	چگالی خشک به گرم در سانتی متر مکعب	محتوای رطوبت بهینه به درصد
0	Soil	1.79	14.6
1	Soil + 2% lime	1.72	16.0
2	Soil + 4% lime	1.68	17.5
3	Soil + 2% PC-7	1.73	18.2
4	Soil + 4% PC-7	1.78	16.5
5	Soil + 1% lime + 2% PC-7	1.72	18.0
6	Soil + 2% lime + 1% PC-7	1.68	18.8
7	Soil + 5% CFA	1.75	
8	Soil + 5% RHFA	1.68	
9	Soil + 5% CSFA		
10	Soil + 5% GYPSUM		
11	Soil + 5% SFA		



تصویر 2- نتایج تورم ازاد بدست امده از ترکیبات خاک-افزودنی متفاوت که برای عمل اوری ضدانبساطی در نظر گرفته شده است.

این پارامتر به طور قابل ملاحظه ای هنگامی که دوز به سمت 4 درصد افزایش یافته است با مقادیر تورم 3.50 و 1.30 درصد به ترتیب بهبود می یابد. برای همان درصدها،  $MgO$  (PC-7) نتایج بهتری با یک تورم ازاد معادل 2.75% برای دوز 2 درصدی را نشان داد هرچند در مورد دوز 4 درصدی تورم ازاد برابر 1.45% چیزی بالاتر از مورد اهک 4 درصدی بود. ترکیب اهک 1 درصدی با 2 PC-7 2 درصدی باعث کاهش تورم ازاد تا 1.45% گردید در حالیکه اهک 2 درصدی و 1 PC-7 1 درصدی بهبود بیشتر را تا 0.6% تورم ازاد نشان داد. RHFA در دوز 5 درصد تورم را تا 0.7% کاهش داد. عمل اوری با 5 درصد از NG, CFA و SFA به نوبه خود نتایج فوری را بدست می دهد که با تورم ازاد به ترتیب 1.25 و 2.15 و 3.10 درصد می باشد در حالیکه AF تنها خاک را تا 3.9 درصد بهبود داده است.

وقتی نتایج از اولین عمل اوری انجام گردیده بود، بهترین ترکیب به نحوی انتخاب گردید که شامل 2 درصد اهک و 1 درصد PC-7 بوده چون بهترین نتایج انها را که با یک درصد کم افزودنی ها حاصل شده بود، ایجاد کرد.

#### 4-2-عمل اوری برای بهبود خواص مکانیکی

افزودنی ها و ترکیبات استفاده شده برای این عمل در جدول 3 نشان داده شده است. در این ازمایش، عملکرد ترکیبات مختلف تست شده بوسیله استقامت فشرده سازی نامحدودشان طبق استاندارد UNF 103400 انجام گردید.

برای آماده سازی هر یک از نمونه های تست شده، ماکریم چگالی و رطوبت بهینه بدست امده توسط تست SP به شکل مرجع گرفته شد. تست ها برای زمانهای عمل اوری 7 و 14 و 28 روزه برای ارزیابی خواص ایجاد استقامت نمونه ها طی زمان اجرا گردید. تصویر 3 نشان دهنده نتایج هر یک از ترکیبات برای زمانهای مختلف عمل اوری است.

همانگونه که می توان دید، تا روز هفتم کلیه ترکیبات استقامت فشرده سازی نمونه خاک را از 0.399 MPa تا مقادیر بین 0.675 MPa که برای PC-7 و CBA بدست امده و 0.926 با پلیمر CS افزایش داد. بعد از 14 روز یک افزایش بیشتر در استقامت برای کلیه ترکیبات ثبت کننده بجز مال اهک با CBA وجود داشت که تا اندازه ای از 0.829 تا 0.817 افتاده بوده است. بزرگترین افزایشات در استقامت از 7 تا 14 روز عمل اوری با ترکیبات

PC-7 و CBA و RHFA و اهک و RHFA نشان داده شده است. ترکیبات اخیر باعث بزرگترین مقاومت بعد از 14 روز با  $1.142 \text{ MPa}$  گردید. بعد از 28 روز افزایشات بیشتر در استقامت در کلیه ترکیبات مشاهده گردید که همگی از مقدار  $1 \text{ MPa}$  تجاوز می کند. مخلوط تثبیت شده که بزرگترین بهبود را بین 14 و 28 روز نشان داده است این بود که با استفاده از اهک و RHFA تشکیل شده است که به  $1.572 \text{ MPa}$  می رسد. ترکیبات PC-7 و RHFA دومین مقدار استقامت بالا را در  $1.269 \text{ MPa}$  بدست اورد.


## 5-نتیجه گیری ها

این ازمایش نشان می دهد که احتمال استفاده از افزودنی های مختلف برای عمل اوریهای خاک خاص وجود دارد. مشخصات

تورم خاص چندین خاک رس با استفاده از افزودنی های معمول و غیرمعمول انگونه که در این ازمایش استفاده شده است، بهبود یافت.

جدول 3-ترکیبات و نسبتهای افزودنی هایی که در عمل اوری برای بهبود خواص مکانیکی خاک استفاده شده است.

ترکیبات	افزودنی ها
1	خاک
2	خاک عمل اوری شده (خاک و 2 درصد اهک و 1 درصد PC-7)
3	خاک عمل اوری شده و 4 درصد اهک و 5 درصد RHFA
4	خاک عمل اوری شده و 4 درصد اهک و 5 درصد CBA
5	خاک عمل اوری شده و 4 درصد اهک و 5 درصد AF
6	خاک عمل اوری شده و 4 درصد اهک و 5 درصد PC-7 و 5 درصد RHFA
7	خاک عمل اوری شده و 4 درصد CBA و 5 درصد PC-7
8	خاک عمل اوری شده و 4 درصد AF و 5 درصد CS
9	خاک عمل اوری شده و 4 درصد PC-7 و 5 درصد AF
	خاک عمل اوری شده و 0.8 درصد CS



تصویر 3- تکامل زمانی مقادیر استقامات فشرده سازی برای هر یک از ترکیبات خاک-افزودنی که در عمل اوری برای بهبود خواص مکانیکی خاک طبیعی درنظر گرفته شده است.

نتایج بدست امده حاکی از انسنت استفاده از این افزودنی ها به تنها یک ترکیب بین انها می تواند خواص خاک مهندسی مهم را بهبود دهد: انها یک کاهش قابل ملاحظه ای را از تورم ازاد احتمالی و بهبود ظرفیت تحمل را نشان داده اند. این نتایج می تواند به استفاده از این نوع خاک با کیفیت پایین در رشتہ مهندسی عمران امکان دهد زمانی که درغیراینصورت مجاز نبوده یا حتی منع شده باشد. از دیدگاه دیگر استفاده از ضایعات به عنوان افزودنی ها در یک مهندسی عمران پایدارتر نقش داشته و باعث کاهش دورریزی این نوع ضایعات و کاهش مصرف افزودنی های متداول می شود.

نتیجه گیری های مفصل بدست امده در این ازمایش عبارتست از:

1- چندین ترکیب افزودنی ها نتایج خوبی را راجع به کاهش ظرفیت انبساطی خاک طبیعی به ویژه ترکیبات 2 درصد اهک و 1 درصد PC-7 ایجاد کرده است. نتیجه متفاوت بدست امده با 1 درصد اهک و 2 درصد PC-7 می تواند یک اثر سینرژیک از کلسیم و منیزیم در خاک به نسبت های مناسب را نشان دهد.

2- در غلظتهاي پايين، يك تركيب منيزيم نسبت به تركيب كلسيم برای کاهش ظرفيت تورم خاک موثرer ثابت شده است. در غلظتهاي بالاتر كلسيم موثرer بوده است هرچند تفاوت از منيزيم کوچک بوده است. اين کار ما را قادر به تعين مناسب بودن تركيبات منيزيم به عنوان يك جانشيني برای كلسيم در کرکينه سازی اين نوع رس می نماید.

3- استفاده از افزودني هاي غني از سولفات مانند خاکستر هوابرد غلات و سنگ گچ ظرفيت انها را برای کاهش تورم از اراد رسهای انبساطی نشان داده است.

4- افزودني هاي غني از کاتيونهاي تک ظرفيتی يك اثر مثبت را روی ظرفيت تورم نشان داده است که پراكنش رس را به عنوان يك عمل اوري ضدانبساطی در اين نوع خاک روایي سازی می کند.

5- عمل اوري ضدانبساطی انتخابی نه تنها مبين کاهش ظرفيت تورم می باشد، بلکه يك بهبودی را به اندازه تقریبا سه برابر در فشرده سازی نامحدود خاک عمل اوري شده در مقایسه با خاک غیرعمل اوري شده دلالت می کند. کلیه عمل اوري هایی که برای بهبود خواص مکانیکی خاک تست شده است بهبودهایی را بین دو و چهار برابر نشان داده است که در مقایسه با مقاومت فشرده سازی ساده خاک غیرعمل اوري شده بویژه اندسته تركيباتی که حاوی RHFA بوده اند، می باشد.

6- CS برای رسیدن به مقادير خيلي بالا بعد از 7 روز عمل اوري قابل ذكر می باشد و اين ها بویژه به طور معنی داری با افزایش زمان عمل اوري تغيير نمی کند. خصوصیت بالرzesn دیگر این تثبيت کننده .... پايين می باشد.



این مقاله، از سری مقالات ترجمه شده رایگان سایت ترجمه فا میباشد که با فرمت PDF در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل میتوانید با کلیک بر روی دکمه های زیر از سایر مقالات نیز استفاده نمایید:

✓ لیست مقالات ترجمه شده

✓ لیست مقالات ترجمه شده رایگان

✓ لیست جدیدترین مقالات انگلیسی ISI

سایت ترجمه فا؛ مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده از نشریات معترض خارجی