



ارائه شده توسط :

سایت ترجمه فا

مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده

از نشریات معتربر

توسعه منیسک های مصنوعی زانو با استفاده از هیدروژل های الکلی پلی ونیل برای

بازگشت و تداوم سریع به زندگی ورزشی در افراد ورزشکار که به آسیب های شدید

منیسک مبتلا هستند. I : ارزیابی مکانیکی

چکیده

اهمیت عملکرد منیسک زانو اکنون مشخص شده است و درمان آسیب های وارد شده به منیسک زانو روش های مختلفی را، از جمله برداشتن منیسک تا ترمیم آن را شامل میشود. اما، بر اساس نوع آسیب وارد شده به منیسک، گاهی اوقات تنها روش ممکن برداشتن منیسک زانو میباشد. افراد جوان ورزشکار میتوانند تحت عمل جراحی برداشت منیسک قرار بگیرند تا در سریع ترین زمان ممکن به زندگی ورزشی خودشان بازگردند. اما، در این زانو ها، باید مشکلات آینده در زانو مانند تغییرات تجزیه ای یا آرتروز های استخوانی میشود. با در نظر داشتن تشخیص و شرایط در این بیماران، ما یک منیسک مصنوعی را با استفاده از هیدروژل الکل پلی ونیل (PVA-H) را ایجاد کردیم و تست های مکانیکی را برای فشردگی و آرامش - تنفس انجام دادیم. ما متوجه شدیم که منیسک های انسانی دارای ویژگی های ویسکوالاستیک خاصی هستند و دارای محتویات آبی بالایی میباشند. PVA-H دارای رفتار ویسکوالاستیک مشابه با منیسک انسانی در تست های مکانیکی میباشند. این نتایج نشان میدهد که یک منیسک مصنوعی با استفاده از PVA-H با محتویات آبی بالا میتوانند عملکرد منیسک را جبران کرده و ممکن است بتوان آن را از نظر بالینی به خوبی استفاده کرد.


کلیدوازگان: هیدروژل الکل پلی ونیل ؛ برداشتن منیسک ؛ منیسک مصنوعی؛ آرتروز؛ پایداری زیستی

۱. مقدمه

برداشتن منیسک از زانو یکی از رایج ترین فعالیت هایی است که در آسیب هایی که در تصادف ها یا ورزش ایجاد میشود، مورد استفاده قرار میگیرند. مطالعه های آزمایشی اخیر بر روی عملکرد های منیسک نقش بسیار مهمی برای منیسک در آرامش و اتلاف کردن تاثیر نش در طول بارگذاری داشته و موجب پایدار شدن مکانیزم های روان سازی

مفصل میشود. همچنین گزارش های بالینی مختلفی وجود دارد که نشان دهنده ای تخریب بافت های مفصل ها در بیمارانی است که تحت جراحی های برداشت منیسک قرار گرفته اند. ازین رو، روش های درمانی برای آسیب های وارد شده به منیسک ، شامل روش های برداشت منیسک تا ترمیم ان میباشد. به صورت خاص، برای ساییدگی های محیطی منیسک که گردش خون نیز دیده میشود، ترمیم روش جراحی و ترمیم مورد ترجیح برای بیماران میباشد. اما گاهی اوقات، بر اساس نوع آسیب وارد شده به منیسک، برداشت منیسک را نمیتوان مورد اجتناب قرار داد. برای این موارد، مطالعه های آزمایشی و بالینی روش هایی را ایجاد کرده است که میتواند موجب بازسازی عملکرد منیسک شود، به عنوان مثال پیوند آلوگراف منیسک ، تولید شدن مجدد بافت های منیسک با استفاده از مواد زیستی مصنوعی، و جایگزین کردن منیسک. هر کدام این روش ها دارای مشکلاتی میباشد که نمیتوان آن ها را به صورت بالینی مورد استفاده قرار داد.

بیشتر بیماران با آسیب های وارد شده به منیسک شامل افراد جوان و فعال میباشد، که این افراد بیشتر انگیزه ای قوی دارند تا کاری کنند که بتوانند دوباره به توانایی های قبلی خودشان بازگردند و حاضرند تحت جراحی یا بازتوانی قرار بگیرند تا بتوانند فعالیت های ورزشی خودشان را نیز انجام دهند. ما میتوانیم در نظر بگیریم که پیوند زدن منیسک های تولید شده که از اتوگراف توسط مهندسی بافت ، میتواند یکی از بهترین روش های مورد نیاز برای ترمیم آسیب های منیسک میباشد. اما حتی این روش ها در صورتی که شکل نگیرد، بعضی از بیماران نمیتوانند فورا تحت عمل قرار بگیرند. برای این بیماران، یک درمان موثر برای نجات آن ها، میتواند جایگزین کردن مستقیم منیسک با مواد زیستی باشد که موجب واکنش زیستی نشوند و ازین رو این امکان را برای فرد فراهم کنند تا در سریع ترین زمان ممکن به فعالیت های ورزشی خودشان باز گشته و آرتروز در زانوی آن ها ایجاد نشود. ما یک منیسک مصنوعی با جنس هیدروژل الکل پلی ونیل (PVA-H) را ایجاد کردیم که در آزمایشگاه های ما به عنوان یک غضروف مصنوعی مورد بررسی قرار گرفته است و اکنون بعضی از آزمایش های مکانیکی را در رابطه با کاربرد های بالینی اش بر روی آن ها انجام داده ایم.



شکل ۱ روند تولید PVA-H

۲. مواد و روش ها

۲.۱ مواد

PVA-H، ماده‌ی مورد استفاده برای ساختن منیسک‌های مصنوعی، به صورت گستردگی مورد مطالعه قرار گرفته است. پایداری زیستی عالی آن و ویژگی‌های مکانیکی در مطالعه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه، تنظیم کردن محتویات آبی در روند تولید ژل میتواند مشخصات ویسکوالاستیک مشابه با بافت‌های انسان ایجاد کند. مطالعه‌های سبیار زیادی بر روی مشخصه‌های مکانیکی مختلف منیسک انسان اجرا شده است. با در نظر داشتن نتایج این موارد، ما PVA-H را با درجه‌ای از پلیمری سازی ۱۷۵۰۰ در نظر گرفتیم (بیشترین مقدار که قابلیت ساخت در آزمایشگاه‌های ما داشته است) تا بتوانیم مقاومت سایش را بهبود دهیم.

نمونه های PVA-H به این صورت ایجاد شده است. PVA به صورت کامل در یک محلول ارگانیک (دی متیل سولفیکساید) و آب با استفاده از گرمایش و آب یاری تحت جریان هوای نیتروژنی حل شد و یک محلول آبی با ۲۰٪ آب به دست آمد. این محلول در یک دمای پایین (۴ درجه) به مدت ۱۲ ساعت رها شد تا کریستالی شده و مولکول های PVA با هم اتصال متقابل ایجاد کنند و ژل های به دست آمده برای بیش از ۲۴ ساعت در الکل خوابانده میشود تا یک بستر غیر ارگانیک جایگزین شود. سپس این ترکیب به صورت وکیوم خشک میشود و سپس تا دمای ۱۰۰- ۱۴۰ درجه ی سانتی گراد به مدت ۴۸ ساعت گرم میشود تا این ترکیب سفت شود و سپس دوباره در آب قرار داده میشود تا محتويات آبی آن از طريق ورم، تنظيم شود. اين روند ها در شكل ۱ نشان داده شده است.

ازين رو PVA-H مختلف به دست مى آيد (محتويات آبی : ۲۰، ۴۵، ۶۰ و ۹۰٪، درجه ی پلیمری به مقدار ۱۷۵۰۰) به صورت ميله های سيلندری شکل ميگيرد که سپس به صورت نمونه هاي برای تست های مکانيکي مورد استفاده قرار گرفته و سپس در سالين های فيزيولوژيك قرار ميگيرد.


۲،۲ روش ها

تست های مکانيکي بر روی اين نمونه های انجام شده است تا ویژگی های مکانيکي PVA-H با محتويات مختلف آبی ، به عنوان يك ماده ی مناسب برای کاشت منيسك های مصنوعی مورد ارزیابی قرار بگيرد. برای مقایسه کردن - PVA H با منيسك های انسان، نمونه ها از منيسك آماده میشود که از قبل از زانوی بیماران جدا شده است (بیمارانی با سن ۳۵ تا ۶۰ سال) که اين افراد در تصادف های جاده ای آسیب دیده اند.

فسردگی و تست های تنش - آرامش نيز با استفاده از اتوگرافی های الکتروهدروليک انجام شده است. به دليل اين که PVA-H تمایل به خشک شدن دارند، اندازه گيري های مرتبط با آن در سالين های فيزيولوژيك انجام شده است. منيسك های انسان نيز در يك واسط سالين مورد بررسی قرار ميگيرد که در شكل ۲ نشان داده شده است.

برای تست های مکانيکي، نمونه های مکعبی (۵X۵X۵ mm^۳) از ميله های PVA-H جدا شده است. ۵ تا ۱۰ نمونه تحت شرایط مشابه آماده شده است. نمونه های به دست آمده از منيسك های انسان در همين سايز مکعب ها آماده

شد. منیسک های انسانی نیز دارای یک آرایش نا همسان گرد از فیبر ها میباشد که میتواند موجب اشکال در اندازه گیری ها شود.



شکل ۲ دیاگرام های دستگاه برای تست های مکانیکی در سالین. در این تست، سلول های بار فولادی بر روی

نگهدارنده - انتقال دهنده در ماشین اتوگرافی با سرعت 5mm/min حرکت کرده و تنش و کرنش PVA-H و

نمونه های منیسک نیز اندازه گیری شده است.

ازین رو، نمونه های تست از هر قسمت و هر جهت ممکن جمع آوری شده است و تعداد این نمونه ها برای هر شرایط اندازه گیری نیز به $10-15$ تعدد افزایش یافته است.

۲.۲.۱ تست های فشردگی

تست های فشردگی در آب در یک سرعت خزنده 5mm/min انجام شده است. منحنی های مرتبط با کرنش - تنش از نمونه های PVA-H و منیسک های انسانی با استفاده از اتوگرافی و رفتار ویسکوالاستیک آن ها، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. برای شرایط الاستیک، تانزانت در کرنش از اولیه بر روی منحنی های تنش - کرنش اندازه گیری دشی است. اما، برای بازده تنش، به دلیل این که PVA-H دارای گرانزوی بالا میباشد و دچار شکستگی نمیشود، یک نقطه ی قطعی بازده در فلز را نمیتوان تعیین کرد. از نی رو، با افزایش تدریجی بار بر روی نمونه، یک تستس فشردگی با بار گذاری و برداشتن بار به صورت مکرر اجرا میشود. همانطور که در شکل ۳a نشان داده شده

است، باری که در آن تغییر شکل PVA-H شکلش باقی میماند، حتی بدون بار گذاری بعد از رها سازی، به عنوان نقطه‌ی بازده تعریف میشود.


۳. نتایج


۳.۱ تست های فشردگی

شکل ۳b و c نشان دهنده‌ی منحنی‌های تنش و کرنش و مقایدر بازده برای PVA-H و منیسک انسان میباشد. منحنی‌های تنش - کرنش در PVA-H نشان دهنده‌ی تغییر شکل الاستیک بیشتر در نمونه‌هایی با محتویات آبی بیشتر میباشد. اما، با افزایش محتویات آبی، میزان گرانروی بیشتر میشود و مازول‌های الاستیک کاهش پیدا میکند. نمونه‌های منیسک انسان دارای مازول‌های الاستیک حتی کمتر از PVA-H‌هایی هستند که دارای ۹۰٪ آب میباشند و بیشترین رفتار گرانروی را دارند. تنش‌های بازده در موادی که محتویات آبی کمتر دارند، بالاتر میباشد.

۳.۲ تست تنش - آرامش

شکل ۴ نشان دهنده‌ی نتایج تست های آرامش-تنش میباشد. PVA-H با محتویات آبی بالا تمایل دارد تا آرامش - تنش محسوس تری را داشته باشد. منیسک‌های انسانی، شدیدترین آرامش - تنش را دارد. در هر دوی تست های فشردگی و تنش - آرامش، نمونه‌های PVA-H با محتویات آبی ۹۰٪ رفتار گرانروی مشابه با نمونه‌های منیسک انسانی را داشتند.






شکل ۳ (a) اندازه گیری نقطه‌ی بازده در منحنی‌های تنش - کرنش در تست‌های فشردگی . (b) منحنی‌های معمول تنش - کرنش در نمونه‌های PVA-H و نمونه‌های طبیعی منیسک (تست فشردگی) . (c) مقایسه‌ی تنش‌های بازده در PVA-H و نمونه‌های منیسک

۴. مباحث

از زمان اولین مطالعه‌ی آزمایشی بر روی تخریب سطوح غضروفی بعد از برداشت منیسک از زانو، مطالعه‌های بالینی توسط محققان مانند Lanzer, Tapper و دیگر محققان انجام شده است. تغییرات تخریبی در غضروف‌ها بعد از برداشتن منیسک از زانو با وجود تغییرات در روش‌های درمان، گاهی غیر قابل اجتناب میباشد.

با وجود این که تنها چندین مطالعه‌ی محدود در مورد مکانیزم آرتربیت‌های استخوانی بعد از برداشتن منیسک انجام شده است، مطالعه‌های بیومکانیک در حال حاضر نشان میدهد که کاهش عملکرد های منیسک (مانند از دست رفتن پایداری حرکات مفصل که جبران کننده‌ی ناهماهنگی‌های مورفولوژیکی بین فمور و درشت‌نی، پراکندگی تنش های اعمال شده بر روی غضروف در طول بارگذاری‌ها بر روی مفصل، و نقش کوسن مانند منیسک علیه بارهای ضربه

ای در مفصل زانو) میتواند به صورت مکانیکی موجب تحریک غضروف سطحی به صورت نامناسب شود که منجر به تغییرات آرتربیت های استخوانی میشود. در یک مطالعه در زمینه ای زیست شناسی مولکولی ، مشخص شده است که تحریک ها تحت عوامل فیزیکی موجب میشود که آبشار های فعالیت های تعاملی برای ماتریکس متالوپروتئیناز در مفصل را ایجاد میکند که این موضوع موجب میشود که کندروسیت ها عملکرد ترمیم خودشان را از دست داده و موجب تخریب ماتریس خارج سلولی شوند، که این موضوع موجب پیشرفت تغییرات آرتربیت های استخوانی میشود.



شکل ۴ فشردگی منحنی های تنش - آرامش در PVA-H و نمونه های منیسک

این مطالعه ها بر روی آرتربیت های استخوانی نشان میدهد که برای این که عملکرد مناسب منیسک ایجاد شده و تخریب غضروف با استفاده از منیسک های مصنوعی رخ ندهد، باید بتوان تحریک های مکانیکی ایجاد شده بر روی غضروف های مفصلی بعد از جایگزین کردن منیسک در محدودیت های مشخص کنترل شود و مواد کاشته شده در مفصل نیز باید دارای ویژگی های مکانیکی مشابه با منیسک عادی باشند.

یکی از مشخصه های محسوس منیسک های انسانی در تست های مکانیکی ، مقاومت بازدهی پایین و تسکین - آرامش محسوس میباشد. این یافته ها نشان میدهد که منیسک به صورت آماده شکل خودش بین فمور و درشت نی را تغییر میدهد تا مطابق با مفصل های زانو باشد اما مقاومت خیلی محسوسی نسبت به فشار در غضروف های مفصلی تحت بار ایجاد نمیکنند. در عملیات بالینی، ما معمولاً با بیمارانی رو به رو هستیم که با وجود این که شکل منیسک دیسکوئید

غیر عادی دارند، اما نشانه‌ی خاصی از بیماری در آن‌ها دیده نمی‌شود؛ این موضوع ممکن است به این دلیل باشد که، به خاطر وجود مشخصه‌های ویسکوالاستیک در منیسک، سطح غضروف‌های مفصلی به صورت محسوس تحریک نمی‌شود. به صورت معکوس، در صورتی که این مشخصه‌های ویسکوالاستیک ضعیف باشد، خطر آسیب غضروف‌های مفصلی بالا خواهد بود، حتی در صورتی که جذب ضربه و بار تماس، در مفصل زانو به صورت کلی ممکن خواهد بود. نتایج ما نشان میدهد که PVA-H با محتويات آبی بالا یک ماده‌ی امید بخش برای کاشت‌های مصنوعی منیسک برای بازیابی عملکرد منیسک برای جلوگیری از تغییرات در غضروف‌های مفصلی می‌باشد. با افزایش محتويات آبی، رفتار ویسکوالاستیک PVA-H محسوس‌تر می‌شود. اما، منیسک‌های انسانی دارای گرانزوی بیشتری نسبت به هر PVA-H با هر محتويات آب می‌باشند که این موضوع نشان میدهد که PVA-H برای منیسک انسانی باید محتويات آبی بالاتری را داشته باشد.

با در نظر داشتن کاربرد‌های بالینی، بعضی از مشکلات هنوز باقی مانده است. اولین موضوع پایداری این موارد می‌باشد که باید این پارامتر را با استفاده از تست‌های خستگی و خوش ارزیابی کرد که این کار در این مطالعه انجام نشده است. به دلیل این که هیچ گونه شکستگی در PVA-H در هیچ کدام از موارد گزارش شده توسط Oka و همکارانش دیده نشده است، این ماده به نظر دارای مقاومت مکانیکی مورد نیاز می‌باشد. اما، با در نظر داشتن منیسک مصنوعی به عنوان یک کاشت نیمه‌پایدار، ما قصد داریم تا درجه‌ی پلیمری سازی این ماده را افزایش دهیم تا خاصیت ضد خوش این ماده بیشتر شود. دوماً، زیست سازگاری این ماده نیز باید ارزیابی شود؛ این موضوعات در آزمایش‌های حیوانی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

با وجود این که در این زمینه مطالعه‌های بیشتری مورد نیاز می‌باشد، نتایج آزمایش‌های مکانیکی ما تایید کننده‌ی کاربرد PVA-H با محتويات آبی بالا به عنوان منیسک مصنوعی، می‌باشد.



این مقاله، از سری مقالات ترجمه شده رایگان سایت ترجمه فا میباشد که با فرمت PDF در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در صورت تمایل میتوانید با کلیک بر روی دکمه های زیر از سایر مقالات نیز استفاده نمایید:

✓ لیست مقالات ترجمه شده

✓ لیست مقالات ترجمه شده رایگان

✓ لیست جدیدترین مقالات انگلیسی ISI

سایت ترجمه فا؛ مرجع جدیدترین مقالات ترجمه شده از نشریات معترض خارجی